

АДИНГФАВОРИТ

Акрилатна довършителна система за изпълнение на декоративна обработка на подови повърхности и спортни подове върху асфалтови или бетонни основи.

Област на приложение:

АДИНГФАВОРИТ е висококачествена довършителна акрилна система, идеална за изпълнение на открити или закрити спортни настилки за тенис, волейбол, футбол, баскетбол и т.н. Използва се и като декоративен завършващ слой за пешеходни и велосипедни алеи, площи, тераси и др. Трайните цветове му придават допълнителна стойност на обекта, подчертавайки обработените повърхности като елемент от архитектурния дизайн.

Свойства:

- Отлична адхезия, особено на асфалтова настилка;
- Устойчивост на износване и UV лъчи;
- Не съдържа разтворители и е нетоксичен;
- Водонепропусклив;
- Декоративна - изработка в различни цветове и нюанси;
- Монолитен под без фуги;
- Икономичен и лесен за изпълнение;
- Лесен за поддръжка;

Технически характеристики:

Свойство	Метод	Декларирана стойност
----------	-------	----------------------

АДИНГФАВОРИТ глет:

Външен вид	А компонент	-	Черна паста
	Б компонент	-	пълнител
Плътност	EN ISO 2811-1		(1300 ÷ 1350) kg/m ³

АДИНГФАВОРИТ боен (цветен):

Външен вид	-	оцветена пастовидна смес
Плътност	EN ISO 2811-1	(1800 ÷ 2000) kg/m ³

<u>Якост на адхезия</u> бетон	EN 13892-8:2003	≥ 1,5 MPa
----------------------------------	-----------------	-----------

<u>Устойчивост на удар</u> бетон асфалт	EN ISO 6272-1:2011	без пукнатини без пукнатини
---	--------------------	--------------------------------

<u>Пропускливост на вода</u> порьозна повърхност бетон асфалт	EN 1062-3:2008	≤ 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} ≤ 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} ≤ 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
--	----------------	---

Конструкция на основата:

АДИНГФАВОРИТ е предназначен за вграждане на асфалтови и бетонни основи. От гледна точка на изпълнение асфалтовата основа се препоръчва като по-изгодна от бетоновата, защото с нея се получават големи повърхности без дилатационни и работни фуги, добре проследяване на деформациите от температурните разлики и слягането на земната основа по време на експлоатация, по-прецизно изпълнение на наклони, водонепропускливост на материала и много по-ниска цена на изпълнение от основи със стоманобетонни основи. Повърхността на която се нанася АДИНГФАВОРИТ трябва да е с подходящи наклони, със спад от мин. 0.5% и съответно отводняване - отвеждане на атмосферната вода. Дебелината на основата трябва да е подходящо оразмерена и без поява на пукнатини на повърхността.

Асфалт: необходимо е асфалтовата основа да бъде на възраст минимум 14 дни.

Бетон: Бетонната основа трябва да е подсигурана против отрицателно навлизане на влага т.е. да е с хидроизолация и с поставена парна преграда под конструкцията и завършителната обработка трябва да бъде с дървена маламашка или четка. Завършителната обработка не трябва да се извършва машинно със стоманени маламашки (тип хеликоптер)

Ако на повърхността на бетона се появило циментово мляко или тя е с по-груба структура, т.е. неравна, тогава тя трябва да се изравни чрез шлайфане с шлайф машини.

Вграждане:

Преди започване на полагането на системата АДИНГФАВОРИТ е необходимо да се осигурят следните условия:

- Основата трябва да бъде обезмаслена и обезпрашена

- Да бъде защитена от дъжд и вятър в продължение на 24-48 часа

- Външната средна температура трябва да е висока от + 15° C и да е с тенденция на нарастване (до 35° C)

- Температурата на основата не трябва да бъде по-висока от 35° C

Ако възникват местни депресии на повърхността, необходимо е тези повърхности да се изравнят. Изравняването се извършва със смес приготвена с:

- Връзка - У	1kg
- Цимент	1kg
- Сух кварцов пясък (500µ - 800µ)	3kg

Преди да се извърши изравняването на депресиите, за да се осигури добро захващане на материала на изравнителната смес, на повърхността на депресиите се полага разтвор подготвен от 1 част Връзка - У и 2 части вода. На все още лепкавия разтвор положен върху основата, която се коригира, се полага изравнителната смес. След като се извършат всички предишни подготовки, се започва с изпълнение на системата АДИНГФАВОРИТ.

ПРАЙМЕР В (Грунд) (подробно в проспекта Праймер - В).

Нанасянето на Праймер В е с четка или валик. Полага се в един слой, а в зависимост от температурните условия и порьозността на основата може да се разрежда с вода, в съотношение: една част Праймер В и три части вода.

АДИНГФАВОРИТ глет

В срок от 1-2 часа след нанасянето на Праймер В, се нанася АДИНГФАВОРИТ глет.

Материалът се подготвя с подготовка на следващата смес:

АДИНГФАВОРИТ глет А: Б = 1: 1,8

Вода (в зависимост от температурата): 1,5 - 2,0 l.

Сместа се разбърква с машинна бъркалка (300-400 оборота/мин) до пълното хомогенизиране. Така подготвената смес се излива и се изравнява в слой с еднаква дебелина с помощта на гумена маламашка.

АДИНГФАВОРИТ боен

След напълно втвърдяване на АДИНГФАВОРИТ глет (минимум 24 часа при 20°С) и отстраняване (изравняване) на евентуални неравности, се полага последния слой от АДИНГФАВОРИТ боен в два до три слоя

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт на продукта с кожата или очите, както и директно вдишване. При инцидентен контакт на продукта с кожата трябва незабавно да се отстрани с вода и сапун. Ако материалът навлезе в очите, необходимо е те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ. Ако се погълне, необходимо е да се потърси лекарска помощ. **Противопожарна безопасност:** Адингфаворит е негорим **Почистване и депониране:** Несвързаните остатъци от АДИНГФАВОРИТ се почистват с вода. Старата използвана опаковка е необходимо да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби и правила за този тип отпадъци. Препоръчваме начина на полагане и необходимите количества да се приспособят към условията на обекта, както и задължителното прилагане на съответно оборудване.

ADING

Вносител и дистрибутор:

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул. Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.: +359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:

АДИНГ АД, Скопие,
Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

Сместа се разбърква с машинна бъркалка (300-400 оборота/мин.) и се разлива и разнася в слой с еднаква дебелина с помощта на гумена маламашка в два до три слоя. Всеки следващ слой се полага върху напълно изсъхнал предшен слой. Време за изсъхване на t = 20°С - 30 мин. до 1 час. Възможност за експлоатация: (t = 20°С) след 48 часа.

Ако е необходимо маркиране на новопроизведения под, това се извършва с боя на базата на акрилни смоли АДИНГМАРКЕР.

Поддръжка:

Дълголетие на пода зависи от правилната му поддръжка. АДИНГФАВОРИТ подовете най-добре е да се почистват машинно с ротационни меки четки с нежен разтвор на детергенти във вода. Ако се появят местни механични повреди, през определени периоди от време е необходимо локално да се ремонтират, за да не се стигне до тяхното разширяване.

Разход:

Праймер В:	0,30 - 0,35 kg/m ²
Адингфаворит - глет:	0,80 - 2,00 kg/m ²
Адингфаворит-боен: пръв слой	0,40 - 0,45 kg/m ²
втори слой	0,30 - 0,40 kg/m ²
трети слой	0,20 - 0,30 kg/m ²
Адингфаворит - боен:	1,00 - 1,20 kg/m ²

Почистване:

Инструментите и оборудването се почистват с вода, веднага след използването им. При вграждането е необходимо от време на време почистване на маламашките от засъхналият материал.

Опаковка:

Адингфаворит глет: набор от 50 kg
Адингфаворит боен: пластмасови туби от 25 kg

Съхранение:

В оригинална опаковка, при температура от +5°С до +35°С и защитен от директни слънчеви лъчи и замръзване. Срок на годност: 9 месеца.

Стандартни цветове:

АДИНГФАВОРИТ червен
АДИНГФАВОРИТ тъмно зелен
АДИНГФАВОРИТ светло зелен
АДИНГФАВОРИТ тъмно син
АДИНГФАВОРИТ светло син
АДИНГФАВОРИТ оранжев