

СУПЕРФЛУИД 21М1М

Суперпластификатор за бетон, изработен на поликарбоксилатна основа
Одговора на: EN 934-2: T11.1 и T11.2

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Производство на транспортни бетони со високи перформанси кај кој кој се бара долготрајно одржување на обработливоста и реолошките карактеристики на свежиот бетон;
Суперфлуид 21М1М овозможува висок степен на редукција на вода во бетонот, како и производство на разливни бетони, со висока класа на конзистенција;
Подготовка на бетони со високи јакостни карактеристики;
Подготовка на бетонски мешавини наменети за транспорт до 120 минути и вградување со пумпа;
Транспорт и вградување на бетонот во услови на високи амбиентални температури;
Суперфлуид 21М1М е погоден за подготвока на бетони наменети за вградување со пумпа на големи висини и должини и бетонирање на густо армирани пресеци;
Подготовка на бетони со висок степен на водонепропусност и отпорност на атмосферски и други влијанија и агресии;
Подготовка на бетони наменети за бетонирање под вода.

СВОЈСТВА

- Овозможува редукција на вода над 20%;
- Зголемени рани и крајни јакостни карактеристики;
- Ја зголемува компактноста и водонепропусноста на бетонот;
- Ги подобрува физичко-механичките карактеристики на бетонот
- Овозможува зголемена отпорност на дејство на мраз и соли;
- Овозможува зголемена трајност на бетонот;
- Овозможува зголемена отпорност на карбонизација на бетонот;
- Овозможува зголемена отпорност на атмосферски влијанија;
- Овозможува олеснето вградување на бетонот

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	Визуелно	Кафеава течност
Волуменска маса (на 20°C)	ISO 758	(1.06±0.02) g/cm³
pH вредност (на 20°C)	ISO 4316	3,5-5,5
Содржина на хлориди	EN 480-10	≤0,1%
Содржина на алкалии	EN 480-12	≤2,0%

ДОЗИРАЊЕ И ПЕРФОРМАНСИ:

Оптималното дозирање на Суперфлуид 21М1М изнесува од 0,4 до 1,2% од масата на цементот во бетонската мешавина. При ваквото дозирање се постигнува редукција на вода од 18 до 22% во однос на еталонот.

Оптималното дозирање на Суперфлуид-21М1М најдобро се одредува со претходни лабораториски или индустриски испитувања.

Во услови на високи амбиентални температури, или во случај кога производството, транспортот и вградувањето на бетонот трае подолго од 90 минути свежиот бетон при производството треба да се подготви со повисока класа на конзистенција - S4 или S5.

Дозирањето на адитивите се врши рачно или автоматски во текот на производството на бетонот. Најдобар ефект се постигнува кога Суперфлуид 21M1M се додава заедно со последните 20-30% од потребната вода во бетонот, во претходно измешани агрегат, цемент и 80% од вода во бетонот. Препорачано времетраење на мешањето на свежиот бетон со додаток на Суперфлуид 21M1M да не треба да трае пократко од 90 секунди.

Ефекти од предозирање: Превисоко дозирање на Суперфлуид 21M1M може да предизвика сегрегација на бетонот.

КОМПАТИБИЛНОСТ

Суперфлуид 21M1M е компатибилен со повеќе адитиви од програмата на Адинг од групата на забрзуващи и успорувачи на врзувањето, адитиви за зимско бетонирање, адитиви за водонепропусност, аеранти, итн. Доколку во бетонската мешавина се користат истовремено два или повеќе адитива, потребно е да се извршат претходни испитувања. Различните адитиви во бетонот се дозираат одделно (не се мешаат меѓу себе пред да се дозираат во бетонската мешавина). Суперфлуид 21M1M е компатибилен со сите видови на цемент (вклучително и сулфато-отпорни цементи). Суперфлуид 21M1M не е компатибилен и не треба да се користи во комбинација со адитивите кои содржат полинафтален сулфонат, како што се Флуидинг, Суперфлуид, Суперфлуид M1, Суперфлуид M1M, Суперфлуид Т и Хидрофоб флуид и Хидрофоб-Т.

ПАКУВАЊЕ

Пластични канти: 20 kg
Контејнери: 1000 kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинално пакување, заштитен од директна изложеност на сонце, на температура од +5°C до +35°C. Рок на употреба 12 месеци.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

CE
2032

АДИНГ АД Скопје,
Новоселски пат (улица 1409) бр.11
1060 Скопје, Северна Македонија

08

GACD001/6

EN 934-2:2009+A1:2012

СУПЕРФЛУИД 21М1М

Адитив за бетон, суперпластификатор/успорувач
EN 934-2:T11.1&11.2

Содржина на хлор јони **≤ 0,1% по маса**

Содржина на алкалии **≤ 2,0% по маса**

Корозивно делување **Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс A.1**

Адитиви за бетон и цемент

Опасност по здравјето: Суперфлуид 21M1M не содржи токсични материји, но и покрај тоа потребно да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на контакт со кожа или со очите, потребно е веднаш плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Суперфлуид 21M1M е незапалива течност. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Остатоци од Суперфлуид-21M1M се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

