

АДИНГФАВОРИТ

Акрилатен завршен систем за изведба на декоративна обработка на подни површини и спортски подови врз асфалтни или бетонски подлоги

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Адингфаворит е висококвалитетен завршен акрилатен систем, идеален за изведба на надворешни или внатрешни спортски терени за рекреативни намени како тенис, одбојка, мал фудбал, кошарка и сл. Се користи како декоративен завршен слој за пешачки патеки, велосипедски патеки, плоштади, тераси и др. Трајните бои му даваат дополнителна вредност на објектот, добивајќи естетски обработени површини.

СВОЈСТВА

- Одлична атхеизија особено на асфалтна подлога
- Отпорност на абразија и UV зрачење
- Не содржи растворувачи
- Нетоксичен
- Водонепропусен
- Декоративен – изработка во различни бои и нијанси
- Монолитен под без фуги
- Економичен и едноставен за изведба
- Лесен за одржување

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Својство	Метода	Декларирана вредност
АДИНГФАВОРИТ глет :		
Изглед	А ком.	- црна паста
	Б ком.	- полнило
Густина	EN ISO 2811-1	(1300 ÷ 1350) kg/m ³
Јакост на атхеизија бетон	EN 13892-8	≥ 0,5 МПа
АДИНГФАВОРИТ боен :		
Изглед	-	обоена пастозна смеса
Густина	EN ISO 2811-1	(1800 ÷ 2000) kg/m ³
Отпорност на удар бетон	EN ISO 6272-1	без пукнатини
асфалт		без пукнатини

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

АДИНГФАВОРИТ е наменет за вградување на асфалтни и бетонски подлоги. Од аспект на изведба, асфалтната подлога се препорачува како поквалитетна од бетонската. Врз асфалтната подлога може да се изработат поголеми површини без дополнително правење на дилатациони и работни спојници, подобро се следат деформациите од температурните разлики и слегањето на подтлото во текот на експлоатација, попрецизна изведба на наклони, водонепропусност на материјалот и пониска цена на чинење при изведба во споредба со изведба при армирано-бетонски подлоги. Површината на која се нанесува **АДИНГФАВОРИТ** треба да е со соодветни наклони, со пад мин. 0,5 % и потребно е да има соодветно решение за одводнување – за акумулирање на атмосферските води. Кога подлогата е наменета за изведба на спортски терен, потребно е да се внимава на правецот на падот, поради

запазување на пропишани норми за соодветниот спорт. Дозволени отстапувања на површинската рамност е 2mm/2m.

Дебелината на подлогата треба да е соодветно димензионирана и без појава на површински пукнатини.

Асфалт : потребно е асфалтната подлога да биде со старост од минимум 14 дена

Бетон : бетонска подлога треба да е обезбедена од негативен продор на влага, односно да е обложена со хидроизолација и да има поставено парна брана под конструкцијата. Завршната обработка треба да биде со дрвена глетарка или четка и не смее да се изведува машински со челични глетарки (хеликоптерки).

Доколку на бетонската површина има појавено цементно млеко или има нерамнини, тогаш потребно е истата да се израмни со стругање со машински брусилки.

ВГРАДУВАЊЕ

Пред отпочнување со нанесување на системот **АДИНГФАВОРИТ** потребно е да се обезбедат следните услови за работа :

- Подлогата треба да биде обезмастена и обеспашена
- Да постои заштита од дожд и ветер во наредните 24-48 часа
- Надворешната средна температура треба да е поголема од +15°C и да е со тенденција на пораст (до 35°C)
- Температурата на подлогата не треба да биде повисока од 35°C

Доколку се јавуваат локални депресији на површината, потребно е овие површини да се порамнат.

Порамнувањето се врши со смеса подготвена со:

- Врска У 1kg
- Цемент 1kg
- Сув кварцен песок (300µ-800µ) 3kg

За да се подобри лепливоста на порамнителниот слој со подлогата, треба да се премачка подлогата со припремен раствор од Врска У : Вода = 1 : 2 и додека е сеуште леплив растворот се нанесува порамнителната смеса.

Откако ќе се извршат сите претходни подготовки, се започнува со изведба на системот **АДИНГФАВОРИТ**.

ПРАЈМЕР В :

Нанесувањето е со четка или ваљак. Се нанесува во еден слој, а во зависност од температурните услови и порозноста на подлогата може да се разрежи со вода, во однос 1 : 3 = ПРАЈМЕР В : Вода.

АДИНГФАВОРИТ глет :

Во период од 1-2 ч. по нанесувањето на прајмерот, се нанесува **АДИНГФАВОРИТ** глет. Материјалот се подготвува со припрема на следната мешавина :

- **АДИНГФАВОРИТ** глет А : Б = 1 : 1,8
- Вода (во зависност од температурата) 1,5 – 2,0 L

Смесата се меша со машински мешач (300 – 400 врт./min.) до потполно хомогенизирање. Така подготвената смеса се разлива и се разносува во слој со еднаква дебелина со помош на гумена глетарка.

АДИНГФАВОРИТ боен :

По целосно втрднување на **АДИНГФАВОРИТ** глет (минимум 24 часа на 20°C) и отстранување на евентуални нерамнини, се нанесува завршниот слој од **АДИНГФАВОРИТ** боен во два слоеви. Смесата се меша со машински мешач (300 – 400 врт./min.) и се разносува во слој со еднаква дебелина со гумена глетарка во два слоеви. Секој нареден слој се нанесува врз исушен претходен слој. Време на сушење при температура од t=20°C изнесува t=30 – 60 мин. Пуштање во експлоатација после 48 часа. Доколку е потребно обележување на новоизведениот под, тоа се изведува со боја на акрилатна основа **АДИНГМАРКЕР**.

ОДРЖУВАЊЕ

Со правилно одржување се зголемува експлоатациониот период на подот. **АДИНГФАВОРИТ** подовите најдобро се чистат машински, со ротациони меки четки со благ раствор на детергенти во вода. Доколку се јават локални механички оштетувања, во одредени временски периоди потребно е локално да се санираат за да не дојде до нивно проширување.

ПОТРОШУВАЧКА

Прајмер В :	0,15 – 0,25 kg/m ²
Адингфаворит – глет :	0,80 – 2,00 kg/m ²
Адингфаворит – боен :	(за два слоеви) 1,00 – 1,20 kg/m ²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба. Во текот на вградувањето потребно е повремено чистење на глетарките од засушениот материјал.

ПАКУВАЊЕ

Адингфаворит глет	сет од 50 kg
Адингфавотирт боен	пластични канти од 25 kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинално пакување, на температура од +5°C до +35°C и заштитен од директни сончеви зраци и мрзнење. Рок на употреба е 9 месеци.

СТАНДАРДНИ БОИ

Адингфаворит црвен

Адингфаворит зелен

Забелешка: Можна изработка и на други бои при минимална порачка од 100 kg.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување. При инцидентен контакт на производот со кожата треба веднаш да се отстрани со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар: Адингфаворит е незапалив.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Адингфаворит се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.