

АДИНГПОКС ТЕР

Двокомпонентен епоксиден премаз за површинска заштита на бетонски и челични површини изложен на механички и хемиски влијанија
Одговара на EN 1504-2: 1.3(C); 5.1(C); 6.1(C)

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Епоксиден премаз за хемиска и механичка заштита на бетонски и челични површини во: индустрски објекти, пречистителни станици за отпадни води, бетонски и челични резервоари за нафта и нафтени деривати, хемиски корозивни материјали, танквани, лаборатории, магацини, сл. Се препорачува како завршна обработка на бетонски површини, во услови на хемиски агресии, зголемена изложеност на мехички влијанија, абеење и сл.

СВОЈСТВА

- Екстремно висока хемиска отпорност;
- Отпорен на нафта и нафтени деривати;
- Висока механичка отпорност;
- Висока адхезија на бетонски и метални површини;
- Водонепропусен;
- Нетоксичен во врзана состојба;
- Бактериолошки отпорен;
- Лесен за одржување;

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	обоена пастозна смеса
Однос на мешање	-	3,0:1,0
Густина	EN ISO 2811-1	А компонента - 1,2-1,3g/cm ³ Б компонента - 1,05-1,15g/cm ³
Адхезија за подлогата	EN 1542	≥ 2,0MPa
Капиларна апсорпција и пропустливост на вода	EN 1062-3	w≤0,1kg/m ² h ^{1/2}
Отворено време за работа (обработка) на вградениот материјал, на температура од 20°C	EN ISO 9514	30-45min
Време на врзување на 25°C	-	5-6h
Време помеѓу прв и втор слој на 25°C	-	24h
Цврстина на 7 дена, на 25°C	ISO 868	75 Shore D
Температура на подлогата и воздухот при вградување	-	10-35°C
Релативна влажност на воздухот	-	<70%
Механичка употреба, на 20°C	-	по 3 дена
Хемиска употреба, на 20°C	-	по 7 дена

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата на која се нанесува Адингпокс ТЕР треба да е здрава, сува, чиста, без масти, прашина и кондензат. Кај индустриските подови подлогата мора да биде хидроизолирана, поради неотпорноста на епоксидните обработки на дејство на негативен хидростатски притисок. Влажноста на подлогата треба да биде помала од 7%, а температурата на воздухот и подлогата при вградување од 10-35°C.

Нова бетонска подлога

Бетонот треба да биде одлежан најмалку 28 дена, да има минимална јакост на притисок од 25 МПа и да не содржи поголема влажност од 7%. Доколку на конструкцијата има остатоци од цементно млеко, малтер, флеку од боја и масло, тие треба да се отстранат.

Стара бетонска подлога

Здрава и чиста подлога се главни предуслови за постигнување на правилна атхезија. Доколку на подлогата има остатоци од цементно млеко, флеку од боја и масло, или други нечистотии, истите треба да се отстранат. Сите оштетувања на подлогата треба да бидат санирани користејќи соодветни материјали.

Метални површини

Челичните површини на кои се нанесува Адингпокс ТЕР, непосредно пред нанесувањето потребно е комплетно да се исчистат со пескареење до степен на чистота SA2½ површина. Површината на која се нанесува материјалот Адингпокс ТЕР треба да биде сува (без можност за појава на кондензација).

ВГРАДУВАЊЕ

Кај бетонски подлоги со голема порозност се препорачува нанесување на препремаз Адингпокс 1П или Адингпокс 1ПВ. Нанесувањето се изведува со втријување на прајмерот во подлогата со крзнен ваљак. Кај челичните подлоги нема потреба од прајмирање на површината.

Пред замешување на Адингпокс ТЕР, потребно е А компонентата да се промеша 2-3 минути со електричен бавен мешач (до 300 вртежи/мин), по што се додава Б компонентата и се меша до потполно воедначување. Подготовката на количините на материјалот треба да се изврши во согласност со отвореното време за работа, односно во период од 30-45min по замешување на компонентите.

Вградувањето се врши со четка или ваљак (со кратки влакна), во два или три слоја. Нанесувањето на вториот/третиот слој се врши на оцврнат претходен слој (најчесто 24h по вградувањето на претходниот слој, на температура од 20°C). Сувослојната дебелината на еден слој од премазот се препорачува да биде од 300-500µm.

За формирање на противклизни подни површини, Адингпокс ТЕР може да се обработи со кварцен посип, кој се нанесува на првиот слој додека сеуште не е започнато врзувањето. Кога површината е сува и цврста се отстранува вишокот песок и се нанесува вториот слој Адингпокс ТЕР.

ПОТРОШУВАЧКА

Адингпокс 1П или Адингпокс 1ПВ: 0.2-0.30 kg/m²

Адингпокс ТЕР, за два слоја: 0,40-0,50kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со Ратворувач П веднаш по употребата.

ПАКУВАЊЕ

Во сет А+Б: 16kg

А компонента: 12kg

Б компонента: 4kg

Во сет А+Б: 4kg

А компонента: 3kg

Б компонента: 1kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 10-35°C, заштитен од директно сонце и замрзнување. Рок на употреба: 9 месеци.

СТАНДАРДНИ БОИ

Достапен во црна и сива боја.


ТАБЕЛА НА ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ

ТАБЕЛА НА ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ		
Хемикалии	Максимална промена на маса (%)	Карактеристики на хемиска отпорност и истрајност при конкат со хемикалии
Ксилен	- 0.5%	Соодветно за долготрајна изложеност
Толуен	+ 0.1%	Соодветно за долготрајна изложеност
Етилен гликол	- 0.3%	Соодветно за долготрајна изложеност
Етанол	+ 1.0%	Соодветно за долготрајна изложеност
Метанол	+ 2.4%	Соодветно за долготрајна изложеност
10% оцетна киселина	+ 2.6%	Соодветно за повремена изложеност, со редовно одржување на местата кои се во директен контакт
98% оцетна киселина	Неотпорен	Не се препорачува
20% сулфурна киселина	+ 0.4%	Соодветно за долготрајна изложеност
98% сулфурна киселина ⁽¹⁾	+0.6%	Соодветно за долготрајна изложеност
37% хлороводородна киселина ⁽²⁾	+ 0.9%	Соодветно за долготрајна изложеност
97% форфорна киселина	+ 1.2%	Соодветно за долготрајна изложеност
25% азотна киселина	+ 2.6%	Соодветно за повремена изложеност, со редовно одржување на местата кои се во директен контакт
65% азотна киселина	Неотпорен	Не се препорачува
50% млечна киселина	+ 2.5%	Соодветно за повремена изложеност, со редовно одржување на местата кои се во директен контакт
50% натриум хидроксид	0%	Соодветно за долготрајна изложеност

(1) Изложеност на концентрирана сулфурна киселина причинува формирање на црвенкаст површински слој што може да биде отстранет преку измивање со вода и благи детергенти. Оваа појава не влијае на перформансите на материјалот.

(2) Изложеност на концентрирана хлороводородна и фосфорна киселина може да предизвика минимална промена на бојата. Промените на бојата не влијаат на карактеристиките на премазот.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 20 GGAB001/2 EN 1504-2:2004	
АДИНГПОКС ТЕР Епоксиден премаз за површинска заштита на бетон, за зголемена физичка и хемиска отпорност на бетонски површини	
Капиларна апсорпција	w < 0.1 kg/m² · h^{0.5}
Адхезивна јакост со pull-off тест	≥ 2,0 N/mm²
Отпорност на удар	Класа I ≥ 4 Nm Без појава на пукнатини и деламинација
Отпорност на абразија	< 3000 mg
Отпорност на силно хемиско влијание	Класа II: 28 дена без притисок ≤ 50% намалување на Шор цврстина по третман во тест-течности: бензин; дизел и моторно масло; 10% CH₃COOH; 20% H₂SO₄; 20% NaOH; 20% NaCl
Отпорност на хемикалии	Без видливи промени по 30 дена изложеност на хемикалија (Тест хемикалии наведени во технички лист)
Реакција на пожар	Класа F
Опасни супстанции	Својството не е определено

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување при мешање на А и Б компонентата. При ненадеен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со сува крпа или благо наквасена со Растворувач П, а потоа местото добро да се измие со чиста вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со чиста вода и да се побара медицинска помош. Потребно е да се обезбеди проветрување на просториите каде што се работи со смоли и растворувачи.

Пожар: Производот е запалив .

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Адингпокс ТЕР се чистат со Растворувач П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема.