МАЛТЕР 10

Готов машински цементно- варов малтер за внатрешна и надворешна употреба

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Машински малтер за малтерисување на внатрешни и надворешни ѕидови и плафони од бетон, тула, бетонски и леснобетонски блокови (сипорекс) и други минерални материјали. Соодветен за употреба во суви и влажни простории.

СВОЈСТВА

- прашкаст материјал, кој се подготвува со вода;
- за внатрешна и надворешна употреба;
- соодветен за машинско и рачно вградување;
- едноставен за подготовка и изведба;
- добра обработливост и атхезија.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	сив прашок
W/M	-	0,18-0,20
Јакост на притисок	EN 13892-2	≥1MPa
Јакост на свиткување	EN 13892-2	≥0,5MPa
Атхезија за подлогата	EN 1015-12	≥0,3MPa
Густина на свеж материјал	EN 1015-6	1,4-1,5g/cm³
Пори	EN 1015-7	25+/-3%
Максимална големина на гранулат	-	Dmax=1,2mm
Отворено време за работа на температура од 10-30°C	-	30-40min
Температура на подлогата и воздухот при вградување	-	5-35˚C

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Малтер 10 се нанесува врз здрава, цврста и чиста подлога, без масти и прашина и без пукнатини и лабилни делови. Малтерот може да се нанесе на подлога од тула, бетон, леснобетонски блокови, гипсени блокови и на други минерални подлоги. Пукнатините на бетонските подлоги, потребно е претходно да се санираат со соодветни материјали. По потреба, кај многу суви и порозни подлоги, пред нанесување на малтерот, на подлогата може претходно да се нанесе претпремаз од Врска-У или АДИНГ Бетоконтакт.

ВГРАДУВАЊЕ

Малтер 10 се подготвува со чиста вода (на 25kg се додава 4.5-5,0l) и се меша до потполно воедначување. Вградувањето се изведува рачно, со мистрија, челична глетарка или машински. Отворено време за вградување и обработка е 30-40min. Температурата при нанесување треба да биде во граници од 5°C до 35°C.
Доколку е потребно прајмерирање пред нанесување на завршен акрилен премаз во боја или декоративен малтер врз Малтер 10, тоа може да се изведе со Прајмер В или Хидрофас Грунд.

СМЕСИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

ADING
АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр.11,1060 Скопје, Република Северна Македонија;
Тел.: +389/02 2034 840; Факс + 389/02 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

ПОТРОШУВАЧКА

За слој од 1mm: ~ 1.2 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода веднаш по употребата.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќа од 25kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура над 5-35°C. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.
Пожар:Малтер 10 е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.
Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Малтер 10 се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.
Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

СМЕСИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр.11,1060 Скопје, Република Северна Македонија;
Тел.: +389/02 2034 840; Факс + 389/02 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk
www.ading.com.mk