

РЕПАРАТУР ГЛЕТ

Смеса за израмнување на бетонски и репарирани бетонски површини, изработена на цементно-полимерна основа.

Одговара на EN 1504-3

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За фино израмнување (глетување) на бетонски, репарирани бетонски површини обработени со Репаратур малтер Ф, надворешни малтерисани површини или површини од натур бетон.

СВОЈСТВА

- Високи јакосни карактеристики (во согласност со барањата за класа R3, според EN1504);
- Висока адхезија за подлогата (во согласност со барањата за класа R3, според EN1504);
- Отпорност на мраз и атмосферски влијанија;
- Добра цврстина и еластичност;
- Едноставно приготвување и изведба;
- Економичност;

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДОБИЕНИ ВРЕДНОСТИ	ДЕКЛАРИРАНИ ВРЕДНОСТИ
Изглед	-	Сива прашкаста маса	Сива прашкаста маса
Водоматеријален фактор	-	0,26	0.26 - 0.28
Волуменска маса	EN 12190	1870 kg/m ³	(1850 ±90) kg/m ³
Отворено време за работа при 20 °C	-	-	30 min
Јакост на адхезија	EN 1542	≥3 MPa	≥ 1,5 MPa
Време на стврднување			
Почеток	EN 13294	04:05	(3-5)h
Крај		06:53	(6-8)h
Јакост на притисок			
по 7 дена	EN 12190	23 MPa	
по 28 дена		34 MPa	≥25 MPa
Јакост на свиткување			
по 7 дена	EN 12190	7 MPa	≥ 5 MPa
по 28 дена		8 MPa	≥ 6 MPa
Модул на еластичност	EN 13412	17,7 GPa	≥15GPa
Адхезија по собирање/бабрење	EN 12617-4	≥3 Mpa	≥ 1,5 MPa
Термичка компатабилност, Дел 1,			
Адхезија по 50 циклуси на	EN 13687-1	≥3 MPa	≥ 1,5 MPa
mrzneње/размрзнување			
Капиларна апсорпција	EN 13057	0,1786 kg · m ⁻² · h ^{-0,5}	≤ 0,5 kg · m ⁻² · h ^{-0,5}



МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗВЕДБА ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата од бетон, репариран бетон или цементен малтер треба да биде чиста, обезмастиена, обеспрашена и без лабилини делови. Пред нанесувањето на Репаратур Глет, истата треба да се накваси со вода до заситување. Доколку подлогата е со помала цврстина или висока порозност, пред нанесувањето на Репаратур Глет, истата треба да се импрегнира со предпремаз од Врска У разреден со вода (во однос Врска У:Вода=1:3).

ВГРАДУВАЊЕ

Репаратур Глет се подготвува со додавање на вода и постепено мешање до потполна хомогенизација. Односот на мешање е 1,0 kg Репаратур Глет со 0,26 до 0,28 kg вода. Замешаната смеса се остава да мирува околу 5 минути, по што повторно се промешува и се вградува со шпахтла или глетарка. Материјалот може да се нанесува во повеќе слоеви по претходно стврднување на претходниот слој (по изминати 12 до 24 часа во зависност од температурните услови). Температурата при вградувањето потребно е да биде од 10 до 30°C. Површините обработени со Репаратур Глет потребно е да се заштитат од директна изложеност на сонце дожд, силен провет и замрзнување во период од 24 часа по нанесувањето. Отворено време за работа е околу 30 минути.

ПОТРОШУВАЧКА

За слој со дебелина од 1.0 mm, потрошувачката изнесува 1,4-1,6 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќа од 18 kg.

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5°C до 35°C, заштитен од директно изложување на сонце . Рок на употреба: 12 месеци.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

 2032
АДИНГ АД Скопје Новоселски пат (улица 1409) бр.11, 1060 Скопје, Северна Македонија
17 GCBH001/7 EN 1504-3:2005 РЕПАРАТУР ГЛЕТ Производ за неконструктивни репарации на бетон RCC малтер (на база на хидрауличен цемент) Jakost na pritisok: $\geq 25 \text{ MPa}$ Содржина на хлор јони: $\leq 0.05\%$ Адхезивна јакост (врска): $\geq 1.5 \text{ MPa}$ Термичка компатибилност, дел.1: $\geq 1.5 \text{ MPa}$ Капиларна абсорпција: $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{0.5}$ Реакција на пожар: Еврокласа A1

Опасност по здравјето: Репаратур Глет не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде до контакт со кожа, очи или да се проголта. Во случај на прскање на кожа или очи, потребно е испирање со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Репаратур Глет е незапалив.

Чистење и депонирање: Чистење на остатоци од Репаратур Глет е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Страна 3 од 3



ADING АД, Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр.11,1060 Скопје, Република Северна Македонија;
Тел.: +389/02 2034 840; Факс + 389/02 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk

