

# ХИДРОМАЛ ЕЛАСТИФИКАТОР

Полимерна емулзија за подобрување на еластичноста на хидроизолации и цементни малтери.

## ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Адитив за подобрување на еластичноста на цементни малтери и цементни хидроизолации. Во комбинација со Хидромал (како Б компонента) наменет е за изведба на двокомпонентна хидроизолација на цементна основа кај објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок кај подземни бетонски конструкции, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација, подрумски ѕидни и подни површини, базени, канали, шахти, санитарни јазли, кујни и сл.

## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	бела течност
Густина	-	0.95 -1.05 g/cm <sup>3</sup>
Содржина на хлориди	-	нема
Содржина на алкалии	-	нема
pH фактор	-	7.0 - 9.0

## МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАБОТА:

### ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА:

На здрава, чиста, цврста подлога без пукнатини и лабилни делови, постоечки премази, маснотии и прашина, изработена од цементен малтер или бетон. Пред нанесување на хидроизолацијата, потребно е на подлогата да се аплицира прајмер од Хидромал и Хидромал Еластификатор.

#### За подготовка на прајмер :

Хидромал : Хидромал Еластификатор : вода = 25 : 5 : (2.8 – 3.50)

#### За подготовка на хидроизолационен премаз :

Хидромал : Хидромал Еластификатор : вода = 25 : 5 : (2.25 – 3.25)

Смесата се меша со бавен мешач до потполно воедначување, по што се остава да мирува 5-10 минути. Пред нанесувањето повторно се замешува.

Нанесувањето е во три слоја со четка, со вкупна дебелина на слоевите до 1 mm. Нанесувањето на секој следен слој на потполно сув претходен слој. Временскиот период помеѓу слоевите треба да биде 6-24 часа во зависност од температурата. Температурата при нанесување од + 10 °C до 30 °C.

## ПОТРОШУВАЧКА

Вкупна потрошувачка за три наноси : 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Хидромал : 2.5 kg

Хидромал Еластификатор : 0.5 kg

## ПАКУВАЊЕ

Пластично шише: 1.0 kg

Пластична канта : 5.0 kg

## СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура од 5°C до 35°C, заштитен од мрзнење и директна изложеност на сонце.

Рок на употреба 12 месеци.

**Опасност по здравјето:** Хидромал Еластификатор не содржи токсични материји, но и покрај тоа потребно да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на контакт со кожа или со очите, потребно е веднаш плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

**Пожар:** Хидромал Еластификатор е незапалива течност. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

**Чистење и депонирање:** Неврзани остатоци од Хидромал Еластификатор се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.