

UBRZUVAÇ-Ç

*Përzierje për lidhje të shpejtë për mbyllje e prodhuar në bazë çimento.
I përgjigjet: BS1881 part4*

Sfera e përdorimit:

Për mbyllje të rrjedhjeve aktive të ujit ose vesim tek objektet nënujore të liqeneve akumuluese, digave, rezervuare, pishinave, tunele, miniera, bodrume, vendstrehime, mure mbështetëse etj. Shpesh përdoret për përgatitjen e bazës për vendosje e Hidromal.

Cilësi:

- Fillim ekstra të shpejt dhe fund i lidhjes;
- Përzierje një komponenti me formë pluhuri;
- Ngjitje të shkëlqyer për baza për beton, gurë ose llaç;
- Nuk përmban klorid;

Karakteristika teknike:

Fortësi e presionit:

(EN 1015-11)

- pas 1 orë

6,0±2 MPa

- pas 28 ditë

25,0±3 MPa

Fillim i lidhjes

(EN 196-3)

~ 1,0 min

Përgatitje e bazës:

Hapja e cila duhet të mbyllet duhet të gërmohet në thellësi prej minimum 15,00 milimetra në formim të sipërfaqeve valore. Forma e formuar e hapjes nuk duhet të jetë "V" forma. Nga baza duhet të mënjanohej të gjithë pjesët e lidhura dhe të palidhura e njëjta duhet të jetë pa yndyra, pa pluhur dhe e pastër.

Inkorporim:

UBRZUVAÇ-Ç i hidhet ujë të patër në raport mase 1:0,3. Përzihet me ndihmën e shputës (shpaklos) ose me dorë duke përdorur doreza mbrojtëse për shkak të temperaturës që krijohet gjatë hidratimi i materialit si dhe mbrojtje nga irritimi kimik. Sasia që bashkohet duhet të jetë në përputhje me koha shumë e shkurtër për aplikim të materialit.

Përzierja e përgatitur menjëherë vendoset në bazën me shpakllë (shputë), gletore ose me dorë dhe duhet të keni kujdes të sigurohet kontakt maksimal me bazën dhe mbahet në arritjen e fillimit të lidhjes së materialit (1 minutë).

Gjatë vendosjes së UBRZUVAÇ-Ç në temperatura të ulëta rekomandohet që uji i cili përdoret për përgatitjen e llaçit përpara të ngrohet (20°C). Në temperatura të sipërfaqes ose të ajrit < 1°C nuk përdoret aplikim i UBRZUVAÇ-Ç.

Harxhimi:

Sasia e materialit të nevojshëm llogaritet sipas masës vëllimore 1,7 gram për centimetër kub.

Pastrimi:

Veçla dhe pajisja në periudhën para lidhjes së llaçit pastrohen me ujë, pas lidhjes në rrugë mekanike.

Paketim:

Në thes prej 5 dhe 20 kilogramë.

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në ambiente të thata në temperaturë prej 5 deri 35°C

Afati i përdorimit: 12 muaj

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmangët kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frymëmarrje direkte gjatë përzierjes të komponentit prej pluhuri. Gjatë kontaktit incident të prodhimit me lëkurën duhet menjëherë të mënjanohej me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë të kërkohet ndihmë mjekësore. Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

UBRZUVAÇ-Ç nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative për atë lloj mbeturine. Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasi të nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.

ADING

Novoselski pat pa numër, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, ading@ading.com.mk,
Tel: ++ 389 / 02 2034 840, 2034 822, Fax: ++ 389 / 02 2034 821



www.ading.com.mk