

HIDROGLET-P

Përzierje vetë derdhëse për nivelim të prodhuara në bazë çimento

Sfera e përdorimit:

Për nivelim (rrafshim) të jo rrafshimeve prej 1,0 mm deri 3,00 mm të dyshmetë sipërfaqet prej betoni ose mbështjellëse prej çimento të dyshemeve, përpara vendosje së bazës përfundimtare për parket, laminat, tapet, PVC pllaka, linoleum, pllaka qeramike etj.

Cilës:

- Përzierje prej pluhuri me ngjyrë gri;
- Athezion të mirë dhe fortësi;
- Vetë derdhëse dhe vetë niveluese;
- I thjeshtë për përgatitje dhe vendosje;
- Mund të vendoset në disa shtresa;
- Ekonomik;
- Ekologjik;

Përgatite e bazës:

Baza duhet të jetë e shëndosh pa yndyra, pa pluhur, e pastër dhe përpara e lagur me ujë.

Tek bazat poroze me fortësi të vogël është e nevojshme lyerje e para lypit i përgatitur me Vrska-U.

Inkorporim:

Në 1 kilogram Hidroglet-P me përzierje konstante shtohet 250-280 mililitra ujë. Përzihet deri në homogjenizim të plot. Pastaj përzierja qëndron deri 10 minuta. Përsëri përzihet dhe vendoset me gletore në trashësi të shtresës deri 3,0 mm. Në qoftë se duhet të vendosen 2 ose 3 shtresa koha ndërmjet shtresave është deti 24 orë. Temperatura optimale gjatë vendosjes është 10°C deri 35°C.

Harxhimi:

Për shtresë prej 1,0 mm 1,5 kg/m²

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Paketim:

Në natron thasë prej 5 dhe 25 kg.

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata në temperaturë prej +5°C deri +35°C.
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmangët kontakti të prodhimit me lëkurën dhe frymëmarrje në afërsi të materialit pluhur. Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident në rast të kontaminimit të sipërfaqeve të lëkurës të njëjtat vendet duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

HIDROGLET-P nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Mbetjet e palidhura prej HIDROGLET-P pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativës për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.