

HIDROKOL

Ngjitës një-komponentësh për pllaka, i prodhuar në bazë çimentoje. I përgjigjet EN 12004, klasi C1

Fusha e aplikimit:

Për ngjitje të pllakave qeramike për mure, për përdorim të brendshëm: holle, hapësire për të jetuar, hapësira afariste dhe ngjashëm. Te sipërfaqet që nuk janë të rrafshëta, gjatë ngjitjes së pllakave me Hidrokol mund të korrighohen vendet që nuk janë të rrafshëta në nënshtresën, me shtresë me trashësi deri 1 cm.

Cilësi:

- ngjitshmëri e mirë
- adezion i shkëlqyer
- i thjeshtë për përgatitje
- përdorim i thjeshtë
- ekonomik

Karakteristika teknike:

Cilësi	Metodë	Vlerë e deklaruar
Dukje	-	Pluhur i përhimët
Klasi	EN 12004	C1
W/M faktor ujë/material	-	0,2-0,28
Kohë e hapur për ngjitje në temperaturë prej 20° C	EN 1346	20 minuta
Punueshmëri në temperaturë prej 20° C	-	3 orë
Adezion për nënshtresën gjatë kushteve normale	EN 1348	>0,5MPa
Adezion për nënshtresën pas zhytjes në ujë	EN 1348	>0,5MPa
Adezion për nënshtresën pas ciklit të ngrirjes/shkrirjes	EN 1348	>0,5MPa
Fillimi i lidhjes	-	3-7 orë
Fundi i lidhjes	-	10-12 orë

Metodologjia e vendosjes:

Përgatitje e nënshtresës:

Hidrokol vëhet në nënshtresë të shëndoshë të betonit, suva çimentoje ose të zgjatur. Nënshtresa duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe e lagur mirë me ujë.

Vendosje:

Hidrokol përgatitet me shtimin e ujit, me ç'rast masa përzihet vazhdimisht deri në homogjenizimin e plotë. Pas përzierjes, duhet të lihet të rri më së shumti 10 minuta, pas së cilës përzihet sërish dhe aplikohet.

Vendosja është me glet-vegël të dhëmbëzuar ose me shpahëll në shtresë prej 4 – 10 mm, në tërë sipërfaqen e nënshtresës ku duhet të ngjiten pllakat në ngjitësin e vendosur. Kohë e hapur për vënie të materialit të përzier është 20 minuta, në temperaturë prej 20° C. Temperatura e nënshtresës gjatë vendosjes duhet të jetë midis 5o C deri 35o C. Shtresat midis pllakave duhet të përpunohet me përzierje për fugim Fugofill, më herët 24 orë pas vendosjes.

Shpenzimi:

për shtresë me trashësi prej 1 mm ~1,1 kg/m²
varësisht nga nënshtresa ~ 3,3-6,6 kg/m²

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë pas përdorimit.

Paketimi:

Ventil thasë 25kg

Vendosja në depo:

Në ambalazh original, të mbyllur, në hapësira të thata dhe në temperaturë prej 5 oC deri +35o C. Afati i përdorimit 12 muaj.

Rezëk për jetën: Nevojitet që të shmangët kontakti i prodhimit me lëkurën, si dhe thithje e drejtpërdrejtë të pluhurit. Gjatë kontaktit me prodhimin, menjëherë duhet të mënjanohet me sapun dhe ujë. Nëse materiali rastësisht vjen në kontakt me sytë, menjëherë duhet të shpëlahet me ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Nëse gëlltitet, nevojitet së menjëherë të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr: Prodhimi nuk mund të ndizet.

Pastrimi dhe depozitimi: Pastrimi është me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave dhe rregullativave lokale për atë lloj të mbetjeve.

Rekomandojmë që mënyra e vendosjes dhe sasia e nevojshme të përshtatet në kushtet e objektit, si dhe me përdorim të domosdoshëm të pajisjes përkatëse.