

# HIDROKOL SP WHITE

Водостійкий еластичний клей для плитки, виготовлений на цементній основі.  
Відповідно до EN 12004-1, клас C2TES1

## ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для наклеювання керамічної плитки за принципом «плитка на плитку» на кам'яну плитку для підлоги та стін, мармуру, склокерамічної плитки басейну, що піддається зовнішнім впливам, а також для позицій які піддаються впливу води та вологи в санвузлах, ванних кімнатах, басейнах, терасах, фонтанах тощо. Hidrokol SP White підходить для наклеювання плитки в приміщеннях з підігрівом підлоги.

## ВЛАСТИВОСТІ

- хороша клейкість
- відмінна адгезія;
- водонепроникний;
- еластичний;
- простий у приготуванні;
- просте застосування;
- подовжений час для застосування;
- економічний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	-	білий порошок
Клас	EN 12004-1	C2TES1
Водно-матеріальний фактор W/M	-	0,22-0,26
Відкритий час при температурі 20°C	EN 1346	30 хв
Життєздатність при температурі 20°C	-	4- 6 год
Міцність зчеплення до основи	EN 1348	> 1 МПа
Міцність зчеплення до основи після впливу води	EN 1348	> 1 МПа
Міцність зчеплення до основи після впливу циклів заморожування/відтавання	EN 1348	> 1 МПа
Поперечна деформація	-	≥ 2,5 мм і <5,0 мм
Час початкового схоплювання	-	3-6 год
Час остаточного схоплювання	-	12 год

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа для нанесення Hidrokol SP White - бетонна, цементна або цементно-вапняна. Основа повинна бути міцною, чистою, очищеною від жиру та пилу та добре змоченою водою.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Hidrokol SP White приготувати з водою (5,5 – 6,5 л води на 25 кг матеріалу) і перемішати до однорідності. Залиште суміш відпочити на 10 хвилин, а потім знову перемішайте безпосередньо перед нанесенням. Монтаж проводиться зубчастим шпателем або шпателем шаром 4-10 мм, по всій поверхні. основа, на яку клеїться плитка. Перед укладанням плитку слід змочити водою і покласти на нанесений клей. Для рівномірного нанесення клею на всю поверхню рекомендується спочатку нанести його тонким шаром

**ADING**

плоскою кельмою на всю поверхню. поверхні, а відразу після нанесення клею зубчастим шпателем. Відкритий час для нанесення змішаного матеріалу становить 30 хвилин при температурі 20°C. Під час виконання робіт, коли нанесений розчин починає злегка підсихати на поверхні, його необхідно ще раз обробити зубчастим шпателем, щоб відновити його липкість. Коли змішаний клей затвердіє, слід уникати додавання води, оскільки тоді липкість продукту значно зменшиться. Температура основи під час нанесення повинна бути від 5°C до 35°C. Шви між плитками слід заповнювати Fugofil не раніше ніж через 24 години після укладання плитки.

## ВИТРАТА

для шару товщиною 1 мм: ~1,1 кг/м<sup>2</sup>  
залежно від основи ~3,3-6,6 кг/м<sup>2</sup>

## ОЧИЩЕННЯ

Очистіть інструменти та обладнання водою відразу після нанесення.

## ПАКУВАННЯ

Паперовий мішок 25 кг

## ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній закритій упаковці, в сухих приміщеннях при температурі від 5°C до 30°C.  
Термін придатності: 12 місяців.

**Небезпека для здоров'я:** Необхідно уникати потрапляння засобу на шкіру та в очі, а також прямого вдихання порошку. У разі потрапляння продукту на шкіру, його слід негайно видалити водою з милом. При попаданні матеріалу в очі необхідно негайно промити їх великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою. У разі проковтування зверніться до лікаря.

**Вогонь:** Hidrokol SP White не горючий.

**Очищення та утилізація:** Не затверділі залишки Hidrokol SP White змити водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для такого типу відходів. Ми рекомендуємо, щоб спосіб застосування та необхідні кількості були адаптовані до умов об'єкта, а також обов'язкові застосування відповідного обладнання.