

ADINGKOLOR

Фарба для декоративної обробки внутрішніх стінових і стельових поверхонь на основі полімерної дисперсії

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для декоративної обробки внутрішніх поверхонь стін і стелі.

ВЛАСТИВОСТІ

- однокомпонентна, біла фарба;
- відмінна адгезія до основи;
- відмінний коефіцієнт покриття;
- стійкий до сухого тертя;
- паропроникна;
- можна змішувати в різних кольорах;
- легко наноситься;
- екологічна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ВЛАСТИВОСТІ | МЕТОД КОНТРОЛЮ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|----------------|---|
| Зовнішній вигляд | Візуальний | біла пастоподібна суміш |
| Блиск | | мат |
| Густина | EN ISO 2811-1 | 1,58 - 1,68 г/см ³ |
| Суха речовина | EN ISO 3251 | 60 - 65 % |
| Опір тертя | EN 13300 | стійка до сухого тертя |
| Час висихання при 20°C, відносній вологості 65% | ISO 9117 - 3 | поверхневий дотик 40 - 60 хв. повне висихання шару 2 - 3 години |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Adingcolor можна наносити на основу з бетону, розчину, гіпсокартонних листів і на оштукатурену поверхню. Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, очищеною від жиру та пилу. Ново нанесену штукатурку, а також фасадну шпаклівку при звичайних умовах, при відносно сухій погоді та температурі 20°C, необхідно витримати не менше 1 доби на кожен мм товщини. Нові бетонні основи повинні бути віком не менше 28 днів. Основи з наявним покриттям мають бути видалені всі нестійкі ділянки, щоб отримати міцну основу. При необхідності ремонту відкритих майданчиків ремонтні роботи повинні проводитися з використанням відповідних матеріалів з асортименту продукції ADING. На ділянках, вкритих пліснявою, слід ретельно видалити цвіль перед нанесенням. Перед нанесенням Adingcolor поверхню можна заґрунтувати шаром Prajmer V для забезпечення хорошого зчеплення між основою та покриттям. Нанесення ґрунтовки рекомендується при нанесенні першого шару фарби, особливо якщо перефарбовування виконується поверх поверхні з низькою пористістю. Prajmer V слід наносити пензлем, малярським валиком або розпиленням. Температура основи повинна бути від +5°C до +35°C. Нанесення Adingcolor при температурі 20°C і низькій відносній вологості повітря проводити через 30 хвилин після нанесення Prajmer V.

ЗАСТОСУВАННЯ

Adingcolor слід наносити в два або більше шарів. Його можна наносити пензлем, малярським валиком або розпиленням. Для нанесення першого шару кількість матеріалу, призначеного для цього шару, слід

ADING

розвести, додавши до 15-20% води, і повільно перемішати до отримання повністю однорідної суміші. Для нанесення другого шару фарбу слід розбавити водою до 10-15%. Другий шар слід наносити після повного висихання першого і проміжку часу між нанесенням двох шарів, при температурі 20°C і вологості повітря 65%, близько 2 годин. Поверхні, оброблені Adingcolor, слід захищати від прямого контакту з водою. При нанесенні змішаної фарби перед нанесенням необхідно змішати всю кількість матеріалу у великій ємності до отримання однорідної суміші, яку потім можна наносити на поверхню стіни. Тому рекомендується відразу замовляти необхідну кількість матеріалу для всієї поверхні відповідно до середньої витрати матеріалу, наведеної в цьому технічному паспорті. Якщо кількість матеріалу для застосування значно велика для змішування в одній ємності, рекомендується спочатку змішати три упаковки в одній ємності, а потім додати до суміші ще одну упаковку, як тільки кількість в контейнері зменшується на третину. Щоразу, коли додається нова упаковка, компоненти слід повільно перемішувати, щоб отримати однорідну суміш. Коригування змішаної фарби під час нанесення додаванням пігментів, розведенням або подібними діями не допускається.

Примітка: Покриття фарби зменшується в міру розведення матеріалу.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Поверхні, оброблені Adingcolor, не потребують спеціального догляду. Пил і бруд можна видалити віником, пилососом або мокрою ганчіркою, обережно потерши поверхню.

ВИТРАТА

~ 0,25 кг/м² на один шар.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти та обладнання очищають водою відразу після використання.

ПАКУВАННЯ

Каністри пластикові: 5 і 25кг

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці, при температурі від 5°C до 30°C та захищеній від прямого впливу сонячних променів. Термін зберігання 12 місяців.

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

Білий.

Небезпека для здоров'я: Adingcolor не містить токсичних речовин; тим не менш, необхідно уникати контакту зі шкірою, очима або не ковтати. Використовуйте відповідне захисне спорядження.

Якщо матеріал потрапив на шкіру або в очі, промийте їх чистою проточною водою. У разі проковтування необхідно звернутися за медичною допомогою.

Вогонь: Adingcolor є негорючою рідиною.

Очищення та утилізація: Не затверділі залишки Adingcolor очищають водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати згідно з місцевими відповідними правилами щодо такого роду відходів. Ми рекомендуємо, щоб спосіб застосування та необхідні кількості були адаптовані до умов роботи, а також обов'язкове використання відповідного обладнання.